

**Descripción:**

Papel estucado ambas caras, con microcápsulas en la cara inferior y arcilla activada en la superior. Se utiliza como hoja intermedia para dos o más copias. Capaz de recibir y transferir a la vez.

**Gramajes:** 45, 53, 60, 70, 90

**Description:**

Coated paper on both sides with microcapsules on the back and activated clay on the front. It is used as a middle sheet when more than two copies are needed. It can receive and transfer at the same time.

**Substances:** 45, 53, 60, 70, 90

**Description :**

Couché des deux côtés. Comporte des microcapsules sur le verso et de l'argille activée sur le recto. Utilisé comme feuille intermédiaire permettant d'obtenir plusieurs copies. Il peut recevoir et transférer au même temps.

**Grammages :** 45, 53, 60, 70, 90

**Especificaciones técnicas / Technical specifications / Spécifications techniques**

Propiedad Property Propriété	Norma Standard Norme	Unidad Unit Unité	Valor / Value / Valeur					Tolerancia Tolerance Tolérance
Gramaje Substance Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	45	53	60	70	90	± 4 %
Blancura Whiteness Blancheur	ISO/DIS 11475:1997	° CIE	105	105	105	105	105	± 6
Humedad Relativa Relative Humidity Humidité Relative	TAPPI T502 om-89	%	43	43	43	43	43	± 5
Abarquillado Curling Roulage	TAPPI T427 um-85	mm	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(4,0) - 0,0
Calibre Caliper Calibre	ISO 534 : 1988	µm	64	68	74	84	108	± 4

**Garantías / Guarantees / Garanties**

- Legibilidad de copia de 20 años/ 20 years legibility of the copy / 20 ans de lisibilité de la copie
- 5 años de almacenamiento conservado en embalaje original / 5 years shelf life if stored in original packaging / 5 ans stocké dans l'emballage original.